

חיפוי חוץ

רדיטיט חוץ

טיח צמנטי חדשני ומתקדם לחיפוי חוץ, להרבצה ולחיפויים קשיחים. לרדיטיט תכונות חוזק והדבקה משופרות, תו תקן ישראלי ועמידות רבה לאורך זמן

צמנטיט לחיפוי חוץ

טיח צמנטי מעוכב

תכונות המוצר

- ניתן ליישום במשך 48 שעות מרגע הגעתו לאתר
- קל ונוח לשימוש, בעל גמישות משופרת, הידבקות מצוינת לתשתית, פחת נמוך וחוזק מכני
- מתאים ליישום ממוכן או ידני, על-פי דרישות הלקוח
- תערובת מוכנה ליישום ממוכן או ידני, על-פי דרישות הלקוח
- התערובת מכילה את כל המרכיבים: צמנט, חולות מנופים, מבחר פולימרים, חומרי השהייה, סיבי ניילון ומים

שימושים

- טיח המתאים ליישום על גבי שכבת רדיטיט הרבצה
- מתאים לשימוש במבני מגורים, תעשייה ומשרדים

דגשים ליישום

- לתכנן מראש את השטחים המיועדים לטיח
- לשטוף את התשתית יום לפני ביצוע השכבה המיידית
- להרטיב היטב את הקיר במים לפני היישום
- להתחיל את תהליך האשפורה לא יאחר מ-12 שעות לאחר גמר יישום
- להרטיב את הקיר במשך 3 ימים, 3 פעמים ביום
- ליישם שכבת הרבצה בעובי של 4-7 מ"מ
- ליישם כשכבה מיידית בעובי של עד 30 מ"מ, על-פי הנחיות התקן הישראלי 1920/2

נתונים טכניים

- חוזק בכפיפה לאחר 35 יום - 1.2 מגפ"ס
- חוזק בלחיצה לאחר 35 יום - 4 מגפ"ס
- חוזק הידבקות על רדיטיט הרבצה לאחר 35 יום - 0.3 מגפ"ס
- מקדם ספיגות נימית לאחר 35 יום - ≥ 1.0 ק"ג למ"ר לשעה 1/2
- התנגדות למעבר אדי מים - ≥ 2.0 מ'
- הצטמקות חופשית - ≥ 0.5 מ"מ למטר
- הצטמקות מרוסנת - ללא סדקים בטבעת
- כמות מינימלית לאספקה: 2 מ"ק

דגשים	רדיטיט 	צמנטיט
תקן	✓	התאמה לתקן
התאמה לכל סוגי היישום	✓	✓
ריסון סדיקה פלסטית	✓	בהתאמה לדרישת לקוח
מפעל ייעודי לטיח	✓	משולב עם מפעל בטון
פריסת מפעלים	אשדוד, מודיעים, חיפה	ארצית
חומרי גלם מנופים	✓	—