

## BL 519

בטון עם יכולת זרימה, מתקבל בדרגת שירוע של כ-500 מ"מ  
וגודל אגרגאט מירבי של 19 מ"מ

# BETONAL

<p>מתאים לאלמנטים עם צפיפות זיון גבוהה (19 מ"מ ומעלה), לאלמנטים בעלי צורות גיאומטריות מורכבות, ולאלמנטים בעלי נגישות נמוכה, המתאימים לזרימה קלה של הבטון</p>		שימושים
<ul style="list-style-type: none"> <li>• כושר הידוק משופר של הבטון</li> <li>• זרימה קלה של הבטון</li> <li>• מתאים לצפיפות ברזל זיון גבוהה המצריכה ריטוט קל</li> <li>• גימור משופר לאלמנט</li> <li>• אטימות משופרת למים באלמנט</li> </ul>		יתרונות המוצר
<ul style="list-style-type: none"> <li>• לזודא איטום וחיזוק התבניות בהתאם לדרישות מפרט הביצוע</li> <li>• מחייב ריטוט לקבלת בטון צפוף</li> </ul>		דגשים ליישום
ב-30 עד ב-60	דרגת חוזק בלחיצה	תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה)
2-11	דרגת חשיפה*	
490-620 (מ"מ) F4 - F5	שירוע במ"מ	
19 מ"מ	גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ)	

\* המוצר מסופק בדרגת חשיפה 2-4 כבסיס

\* בהתאם לת"י 118