

BL 719

בטון זרים ללא רטט, מתקבל בדרגת שירוע של כ-700 מ"מ ועם גודל אגרגאט מירבי של 19 מ"מ

BETONAL

<p>מתאים לאלמנטים עם צפיפות זיון גבוהה (19 מ"מ ומעלה), לאלמנטים בעלי צורות גיאומטריות מורכבות, ואלמנטים בעלי נגישות נמוכה המצריכים זרימה עצמית של הבטון</p>		שימושים
<ul style="list-style-type: none"> מתאים לאלמנטים מורכבים מאוד בהם נדרש לצקת בטון מנקודה אחת ולצופף במלואו את כל האלמנט מאפשר את זרימת הבטון למרחקים ארוכים כיסוי מושלם לברזל הזיון גימור משופר לאלמנט 		יתרונות המוצר
<ul style="list-style-type: none"> ליוודא ביצוע עם תבניות אטומות למניעת בריחת הבטון הלחץ שנוצר על התבנית בחלק התחתון בעיקר בשל דלילות הבטון מצריך יישום בשלבים ועל-פי הנחיות יצרן התבניות 		דגשים ליישום
20-ב עד ב-50	דרגת חוזק בלחיצה	תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה)
2-11	דרגת חשיפה*	
660-850 (מ"מ) SF1 - SF3	שירוע במ"מ	
19 מ"מ	גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ)	

* המוצר מסופק בדרגת חשיפה 2-4 כבסיס בהתאם לת"י 118