

נתונים כלליים	
סוג אריזה ומשקל	שק נייר במשקל 25 ק"ג
הרכב התערובת	צמנט, אגרגטים מדורגים ומוספים מיוחדים
גוון	לבן
חיי מדף ואחסון	עד חצי שנה מתאריך הייצור המוטבע על השק כשמאוחסן באריזה מקורית במקום יבש ומוצל
משקל מרחבי	1.5 ק"ג / ליטר
נתוני יישום	
טווח טמפרטורה ליישום	5-35 מעלות צלזיוס
יחס ערבוב	כ-6-5 ליטר מים על שק של 25 ק"ג
זמן עבודה שימושי בתערובת לאחר ערבוב	עד כ-1 שעה
צריכה	1.5 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ
נתוני ביצוע	
חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום	גדול מ-0.5 מגפ"ס
חוזק בלחיצה לאחר 28 יום	גדול מ-10 מגפ"ס



מתאים לבלוק צמנטי לבן



חוזק לחיצה גבוה



חוזק הדבקות גבוה



## דבק לבלוק לבן D30

דבק לבלוק צמנטי לבן, מתאים לעובי הדבקה 5-10 מ"מ

### אופן היישום

- יש להניח את התערובת על גבי חלקו העליון של הבלוק בכמות הרצויה ולהניח את הבלוק הבא
- יש להדק באמצעות פטיש גומי עד להגעת העובי הנדרש

### אזהרות ודגשים

- ⚠ אין לערבב את המוצר עם מוצרים מבוססי גבס**
- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית נמוכה מ-5 מעלות צלזיוס או גבוהה מ-35 מעלות צלזיוס
- אין לחדש חומר שהחל להתייבש על ידי הוספת מים. תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר

### שימושים ותכונות

- דבק אבקתי לבנייה עם בלוק צמנטי לבן
- מתאים לשימוש פנים
- מתאים לעובי יישום של 5-10 מ"מ
- בעל חוזק לחיצה גבוה
- קל ליישום ובעל עמידות טובה
- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים

### הכנת התערובת

- יש להוסיף כ-6-5 ליטר מים לכלי ערבוב נקי
- יש להוסיף את כל תכולת השק (25 ק"ג) בהדרגתיות תוך כדי ערבוב באמצעות מערבול מכאני עד לקבלת תערובת אחידה. יש להמתין כ-5 דקות ולערבב שנית עד לקבלת תערובת בעמידות מתאימה מוכנה לשימוש