



## איטומיקס גמיש E15

איטום צמנטי חד רכיבי גמיש לאיטום בריכות, מרפסות וחדרים רטובים, ליישום על גבי בטון וטיח צמנטי



נתונים כלליים	
סוג אריזה ומשקל	שק נייר במשקל 20 ק"ג
הרכב התערובת	צמנט, אגרגטים מדורגים ומוספים מיוחדים
גוון	אפור / לבן
חיי מדף ואחסון	עד חצי שנה מתאריך הייצור המוטבע על השק כשמאוחסן באריזה מקורית במקום יבש ומוצל
משקל מרחבי'	1 ק"ג / ליטר
נתוני יישום	
טווח טמפרטורה ליישום	5-35 מעלות צלזיוס
יחס ערבוב	כ-5.5-4.5 ליטר מים על שק של 20 ק"ג
זמן עבודה שימושי בתערובת לאחר ערבוב	כ-1 שעה
זמן ייבוש	כ-4 שעות (בתלות במזג האוויר)
צריכה	1 ק"ג / מ"ר בעובי 1 מ"מ
נתוני ביצוע	
חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום	גדול מ-2 מגפ"ס
מעבר אדי מים	1.09 מ'
מקדם ספיגה נימית	קטן מ-0.02 ק"ג למ"ר לחצי שעה
עמידות בלחץ חיובי	7 אטמוספירה
עמידות בלחץ שלילי	1.5 אטמוספירה
גישור סדקים	עד 2 מ"מ
התארכות מקסימלית	11.80%



בעל יכולות גישור על סדקים



גמיש במיוחד



חוזק הדבקות גבוה במיוחד



### אופן היישום

- יש למרוח שכבה של כ-1 ק"ג/מ"ר (כ-1 מ"מ עובי) בגוון לבן בעזרת מברשת שיער חצי קשה
- לאחר ייבוש, יש להרטיב מעט את השכבה הראשונה ולמרוח שכבה שנייה בגוון אפור עד לכיסוי מלא של השכבה הראשונה (יש ליישם את השכבות שתי וערב)
- יום לאחר סיום האיטום יש לבצע אשפרה
- באזור חם ויבש יש לבצע את האשפרה באותו יום

### אזהרות ודגשים

- אין לערבב את המוצר עם מוצרים מבוססי גבס**
- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית נמוכה מ-5 מעלות צלזיוס או גבוהה מ-35 מעלות צלזיוס
- אין ליישם בחוץ בימי שרב, בעת רוחות חזקות או בזמן ירידת גשם
- אין לחדש חומר שהחל להתייבש על ידי הוספת מים. תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר
- ניתן לנקות כלים וידיים במים זורמים כל עוד התערובת טרייה ולא התייבשה

### שימושים ותכונות

- מיועד לאיטום מרפסות וחדרים רטובים
- מיועד לאיטום בריכות
- מתאים לאיטום חיובי ושלילי
- מתאים לשימוש פנים וחוץ
- בעל גמישות גבוהה במיוחד
- בעל כושר הידבקות גבוה
- אוטם נגד מים ומאפשר מעבר אדי מים
- בעל יכולת גישור על פני סדקים נימיים (עד 2 מ"מ)
- בעל תו ירוק 14020, היתר מס': 100884 (66627)

### הכנת התשתית

- 28 יום טרום השימוש יש למרוח בהרצפה צמנטית ברזלים גלויים וליקויים מקומיים הקיימים ביציקה (סגרגציה)
- יש לוודא כי פני השטח נקיים מאבק, כתמי שמן, סולר ולהסיר שכבות רופפות
- יש לשטוף את הקיר לפני היישום

### הכנת התערובת

- יש להוסיף כ-4.5-5.5 ליטר מים לכלי ערבוב נקי
- יש להוסיף את כל תכולת השק (20 ק"ג) בהדרגתיות תוך כדי ערבוב באמצעות מערבול מכאני עד לקבלת תערובת אחידה. יש להמתין כ-2-3 דקות ולערבב שנית עד לקבלת תערובת בעבירות מתאימה מוכנה לשימוש
- ניתן לעבוד במוצר זה גם בהתזה