



בגר פנים G48

שכבת גמר (שליכט) ליישור והחלקת קירות פנים לפני צבע



שימושים ותכונות

- שכבת יישור והחלקה על גבי בטון או טיח כהכנה לצבע
- מתאים כשכבת גמר והחלקה לטיח ממ"דים
- מתאים לשימוש פנים בלבד
- קל ליישום ובעל עבירות טובה
- מאפשר גימור עדין במיוחד
- מתאים לדרישות ת"י 1920 חלק 1
- בעל ת"י 1414, היתר מס' 100801 (64196)
- מתאים לדרישות ת"י 5075 לממ"ד

הכנת התשתית

- יש לוודא כי פני השטח נקיים מחלקי בטון וטיח רופפים, אבק, לכלוך, שומנים או כל גורם אחר
- יש לנקות בלחץ מים את הבטון
- יש לבצע את היישום תחת הצללה

הכנת התערובת

- יש להוסיף כ-8-9 ליטר מים לכלי ערבוב נקי
- יש להוסיף את כל תכולת השק (25 ק"ג) בהדרגתיות תוך כדי ערבוב באמצעות מערבול מכאני עד לקבלת תערובת אחידה. יש להמתין כ-5 דקות ולערבב שנית עד לקבלת תערובת בעבירות מתאימה מוכנה לשימוש

אופן היישום

- יש למרוח את התשתית בשכבה דקה של בגר באמצעות כף סריקה (מאלג) בצידה החלק ולהמתין לייבוש מלא
- יש למרוח שכבה נוספת, ולאחר ייבוש חלקי לבצע החלקה בעזרת ספוג לח
- עובי כל שכבה כ-2 מ"מ
- יש לאפשר כ-3 ימים לאחר יישום, פעמיים ביום
- החומר ניתן לליטוש בעזרת נייר לטש לאחר היישום

אזהרות ודגשים

- ⚠ **אין לערבב את המוצר עם מוצרים מבוססי גבס**
- אין להשאיר את החומר חשוף ללא שכבת גמר צבע בסיום הביצוע
- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית נמוכה מ-5 מעלות צלזיוס או גבוהה מ-35 מעלות צלזיוס
- אין לחדש חומר שהחל להתייבש על-ידי הוספת מים

נתונים כלליים

סוג אריזה ומשקל	שק נייר במשקל 25 ק"ג
הרכב התערובת	צמנט, אגרגטים מדורגים ומוספים מיוחדים
גוון	לבן
חיי מדף ואחסון	עד חצי שנה מתאריך הייצור המוטבע על השק כשמאוחסן באריזה מקורית במקום יבש ומוצל
משקל מרחבי	1.1 ק"ג / ליטר

נתוני יישום

טווח טמפרטורה ליישום	5-35 מעלות צלזיוס
יחס ערבוב	כ-8-9 ליטר מים על שק של 25 ק"ג
זמן עבודה שימושי בתערובת לאחר ערבוב	עד כ-2 שעות
זמן ייבוש	כ-24 שעות
צריכה	1.1 ק"ג / מ"ר בעובי 1 מ"מ

נתוני ביצוע

חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום	גדול מ-0.4 מגפ"ס
חוזק בלחיצה לאחר 28 יום	גדול מ-2 מגפ"ס



מתאים לממ"דים



מאפשר גימור עדין במיוחד



עבירות משופרת 2 שעות

