

MS TOP

בטון מהיר התקשרות לצמצום סדיקה פלסטית

MASSA

מתאים לשכבה העליונה של אלמנט רב נפח		שימושים
<ul style="list-style-type: none"> • צמצום סדיקה פלסטית • מתאים להחלקה באמצעים מכניים • ניתן להתאים את זמן ההתקשרות של הבטון בהתאם לצרכי הביצוע 		יתרונות המוצר
<ul style="list-style-type: none"> • על מנת לצמצם את תופעת הסדיקה הפלסטית על הקבלן לבצע ריטוט ואשפרה לבטון על-פי דרישות התקן הישראלי ודרישות המתכנן במפרט • נדרש תיאום ציפיות בין טכנולוג מטעם רדימיקס לבין מתכנן הפרויקט לצורך התאמת המוצר לדרישות המפרט, וכן ליווי טכנולוג במהלך היציקה • חוזק סופי בגיל 60 ו-90 יום בכפוף לאישור המתכנן • עובי שכבה מינימלית מומלצת - 20 ס"מ 		דגשים ליישום
ב-30 עד ב-60	דרגת חוזק בלחיצה	תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה)
1-11	דרגת חשיפה*	
S7 - S8	סומך	
10/19 מ"מ	גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ)	

* בהתאם לת"י 118