

נתונים כלליים	
סוג אריזה ומשקל	שק נייר במשקל 40 ק"ג
הרכב התערובת	צמנט, אגרגטים מדורגים ומוספים מיוחדים
גוון	לבן / אפור
חיי מדף ואחסון	עד חצי שנה מתאריך הייצור המוטבע על השק כשמאוחסן באריזה מקורית במקום יבש ומוצל
משקל מרחבי	1.6 ק"ג / ליטר
נתוני יישום	
טווח טמפרטורה ליישום	5-35 מעלות צלזיוס
יחס ערבוב	כ-7 ליטר מים על שק של 40 ק"ג
זמן עבודה שימושי בתערובת לאחר ערבוב	עד כ-90 דקות
זמן ייבוש	כ-24 שעות
צריכה	1.6 ק"ג / מ"ר בעובי 1 מ"מ
נתוני ביצוע	
חוזק שליפה לאחר 28 יום	גדול מ-0.5 מגפ"ס



חוזק שליפה גבוה



עבירות משופרת



## טיט לריצוף R20

טיט לריצוף אריחים לשימוש פנים וחוץ לתנועה קלה



מכון התקנים הישראלי

### שימושים ותכונות

- מתאים להדבקת אריחי פורצלן, קרמיקה, טרצו ואבן טבעית
- מתאים ליישום על גבי תשתית של חול מיוצב, סומסום, בטון ומדה
- מתאים לשימוש פנים וחוץ
- קל ליישום ובעל עבירות משופרת
- בעל חוזק ובעל שליפה גבוה
- בעל תו ירוק 14020, היתר מס' 100779 (59831)
- מתאים לדרישות ת"י 1555 ות"י 5566 לריצוף

### הכנת התשתית

- יש לוודא כי פני השטח יבשים ונקיים מחלקי בטון וטיח רופפים, אבק, לכלוך, שומנים או כל גורם אחר
- אין להתחיל ביישום לפני שחלפו 14 ימים מגמר עבודות היציקה

### הכנת התערובת

- יש להוסיף כ-7 ליטר מים לכלי ערבוב נקי
- יש להוסיף את כל תכולת השק (40 ק"ג) בהדרגתיות תוך כדי ערבוב באמצעות מערבול מכאני עד לקבלת תערובת אחידה. יש להמתין כ-3 דקות ולערבב שנית עד לקבלת תערובת בעבירות מתאימה מוכנה לשימוש

### אופן היישום

- יש לפזר את החומר בשכבה אחידה על גבי התשתית
- יש למרוח את החומר על גבי האריח בשכבה דקה באמצעות כף סריקה (מאלג') ולהניח את האריח על גבי הטיט בשיטת "רטוב על רטוב"
- יש להבטיח היצמדות מלאה של האריח על-ידי לחיצה והקשה עם פטיש גומי עד להגעה לפילוס הנדרש
- בסיום היישום יש להוציא את שאריות החומר מהמישקים (פוגות). יש להשאיר פוגות פתוחות לפי התקן
- העובי המומלץ ליישום הוא 15-30 מ"מ על גבי חול מיוצב וסומסום, ו-10-30 מ"מ על גבי בטון או מדה
- יש להמתין 3 ימים לפני יצירת עומס על הרצפה

### אזהרות ודגשים

- ⚠ אין לערבב את המוצר עם מוצרים מבוססי גבס**
- אין להדביק על גבי החומר אבנים ו/או אריחים שאינם תואמים לדרישות תקני האריחים הרלוונטיים, לרבות ת"י: 314-1 5566, 2378
- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית נמוכה מ-5 מעלות צלזיוס או גבוהה מ-35 מעלות צלזיוס
- אין ליישם בהדבקה חיצונית בימי שרב, בעת רוחות חזקות או בזמן ירידת גשם
- ניתן לנקות כלים וידיים במים זורמים כל עוד התערובת טרייה ולא התייבשה
- אין לחדש חומר שהחל להתייבש על ידי הוספת מים. תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר
- לאחר היישום, אין לשטוף את האריחים במים או לחשוף אותם לגשם, לפחות 24 שעות מגמר היישום

