



טיט לריצוף פרימיום R25

טיט משופר לריצוף אריחים לשימוש פנים וחוץ לתנועה בינונית

נתונים כלליים	
סוג אריזה ומשקל	שק נייר במשקל 40 ק"ג
הרכב התערובת	צמנט, אגרגטים מדורגים ומוספים מיוחדים
גוון	לבן / אפור
חיי מדף ואחסון	עד חצי שנה מתאריך הייצור המוטבע על השק כשמאוחסן באריזה מקורית במקום יבש ומוצל
משקל מרחבי	1.6 ק"ג / ליטר
נתוני יישום	
טווח טמפרטורה ליישום	5-35 מעלות צלזיוס
יחס ערבוב	כ-8-7 ליטר מים על שק של 40 ק"ג
זמן עבודה שימושי בתערובת לאחר ערבוב	עד כ-90 דקות
זמן ייבוש	כ-24 שעות
צריכה	1.6 ק"ג / מ"ר בעובי 1 מ"מ
נתוני ביצוע	
חוזק כפיפה לאחר 28 יום	גדול מ-5 מגפ"ס
חוזק לחיצה לאחר 28 יום	גדול מ-18 מגפ"ס
חוזק שליפה לאחר 28 יום	גדול מ-1 מגפ"ס



חוזקי לחיצה, כפיפה ושליפה גבוהים במיוחד



עבירות משופרת 1.5 שעות



אופן היישום

- יש לפזר את החומר בשכבה אחידה על גבי התשתית
- יש למרוח את החומר על גבי האריח בשכבה דקה באמצעות כף סריקה (מאלג') ולהניח את האריח על גבי הטיט בשיטת "רטוב על רטוב"
- יש להבטיח היצמדות מלאה של האריח על-ידי לחיצה והקשה עם פטיש גומי עד להגעה לפילוס הנדרש
- בסיום היישום יש להוציא את שאריות החומר מהמישקים (פוגות). יש להשאיר פוגות פתוחות לפי התקן
- העובי המומלץ ליישום הוא 30-15 מ"מ על גבי חול מיוצב וסומסום, ו-30-10 מ"מ על גבי בטון או מדה
- יש להמתין 3 ימים לפני יצירת עומס על הרצפה

אזהרות ודגשים

- ⚠ אין לערבב את המוצר עם מוצרים מבוססי גבס**
- אין להדביק על גבי החומר אבנים ו/או אריחים שאינם תואמים לדרישות תקני האריחים הרלוונטיים, לרבות ת"י: 314-1 5566, 2378
- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית נמוכה מ-5 מעלות צלזיוס או גבוהה מ-35 מעלות צלזיוס
- אין ליישם בהדבקה חיצונית בימי שרב, בעת רוחות חזקות או בזמן ירידת גשם
- ניתן לנקות כלים וידיים במים זורמים כל עוד התערובת טרייה ולא התייבשה
- אין לחדש חומר שהחל להתייבש על ידי הוספת מים. תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר
- לאחר היישום, אין לשטוף את האריחים במים או לחשוף אותם לגשם, לפחות 24 שעות מגמר היישום

שימושים ותכונות

- מתאים להדבקת אריחי פורצלן, קרמיקה, טרצו ואבן טבעית
- מתאים ליישום על גבי תשתית של חול מיוצב, סומסום, בטון ומדה
- מתאים לשימוש פנים וחוץ
- קל ליישום ובעל עבירות משופרת
- בעל חוזק גבוה במונחי לחיצה, כפיפה ושליפה
- מתאים לדרישות ת"י 1555 ות"י 5566 לריצוף

הכנת התשתית

- יש לוודא כי פני השטח יבשים ונקיים מחלקי בטון וטיח רופפים, אבק, לכלוך, שומנים או כל גורם אחר
- אין להתחיל ביישום לפני שחלפו 14 ימים מגמר עבודות היציקה

הכנת התערובת

- יש להוסיף כ-8-7 ליטר מים לכלי ערבוב נקי
- יש להוסיף את כל תכולת השק (40 ק"ג) בהדרגתיות תוך כדי ערבוב באמצעות מערבול מכאני עד לקבלת תערובת אחידה. יש להמתין כ-3 דקות ולערבב שנית עד לקבלת תערובת בעבירות מתאימה מוכנה לשימוש