



טיח מועשר פולימרים T42

טיח מועשר פולימרים לקלקר (לוחות פוליסטירן) ולוחות צמר סלעים על תשתית בטון, מיועד לשימוש פנימי וחיצוני

נתונים כלליים	
סוג אריזה ומשקל	שק נייר במשקל 25 ק"ג
הרכב התערובת	צמנט, אגרגטים מדורגים ומוספים מיוחדים
גוון	לבן
חיי מדף ואחסון	עד חצי שנה מתאריך הייצור המוטבע על השק כשמאוחסן באריזה מקורית במקום יבש ומוצל
משקל מרחבי	1.3 ק"ג / ליטר
נתוני יישום	
טווח טמפרטורה ליישום	5-35 מעלות צלזיוס
יחס ערבוב	כ-6-5 ליטר מים על שק של 25 ק"ג
זמן עבודה שימושי בתערובת לאחר ערבוב	כ-2 שעות
זמן ייבוש	כ-24 שעות
צריכה	1.3 ק"ג / מ"ר בעובי 1 מ"מ
נתוני ביצוע	
חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום	גדול מחוזק המתיחה של הלוח עצמו
מקדם ספיגה נימית	קטן מ-1 ק"ג למ"ר לחצי שעה



לשימוש על גבי קלקר וצמר סלעים

עשיר בפולימרים

עבירות משופרת



אופן היישום

- הדבקת לוחות קלקר / צמר סלעים**
- יש למרוח את גב הקלקר (פוליסטירן) או צמר הסלעים בעזרת החומר מסביב לקצוות בעובי של 1 ס"מ וברוחב של 10 ס"מ
 - יש למרוח בשלוש נקודות נוספות במרכז הלוח, חומר בעובי 20 מ"מ ובקוטר 10 ס"מ
 - יש להצמיד לרקע וליישר
 - למחרת יש לחזק את הלוחות בעזרת דיבלים מיוחדים מפלסטיק בעלי ראש בקוטר גדול
- יישום טיח על גבי לוחות קלקר / צמר סלעים**
- יש למרוח שכבת דבק דקה וחלקה על גב כל האריח באמצעות צידה החלק של כף הסריקה (מאלג)
 - יש למלא שכבה נוספת של הטיח מייד לאחר מכן, ולמרוח בעזרת צידה המשונן של המאלג
 - יש להטביע רשת פיברגלאס עמידה לאלקלי 4*4 וליישר את הטיח בצידה החלק של המאלג עד שלא יהיה ניתן לראות את הרשת

אזהרות ודגשים

- ⚠ אין לערבב את המוצר עם מוצרים מבוססי גבס**
- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית נמוכה מ-5 מעלות צלזיוס או גבוהה מ-35 מעלות צלזיוס
 - אין ליישם בהדבקה חיצונית בימי שרב, בעת רוחות חזקות או בזמן ירידת גשם
 - אין לחדש חומר שהחל להתייבש על ידי הוספת מים. תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר

שימושים ותכונות

- מתאים כדבק וכטיח הרבצה ליישום על גבי קלקר (לוחות פוליסטירן) וצמר סלעים
- מתאים לשימוש פנים וחוץ
- עשיר בפולימרים
- בעל עבירות טובה מאד
- בעל חוזק הדבקה גבוה לקלקר

הכנת התשתית

- יש להתחיל את העבודה לאחר 28 יום מסיום היציקה
- טרם השימוש יש למרוח בהרבצה צמנטית ברזלים גלויים וליקויים מקומיים הקיימים ביציקה (סגרגציה)
- יש לוודא כי פני השטח נקיים מאבק, כתמי שמן, סולר ולהסיר שכבות רופפות
- יש לשטוף את הקיר לפני היישום

הכנת התערובת

- יש להוסיף כ-6-5 ליטר מים לכלי ערבוב נקי
- יש להוסיף את כל תכולת השק (25 ק"ג) בהדרגתיות תוך כדי ערבוב באמצעות מערבבל מכאני עד לקבלת תערובת אחידה. יש להמתין כ-3 דקות ולערבב שנית, עד לקבלת תערובת בעבירות מתאימה מוכנה לשימוש