

חיפוי חוץ

חיפויים קשיחים

רדיטיט לחיפויים קשיחים

טיח צמנטי מעוכב, חדשני ומתקדם, המשמש כתשתית להדבקת אריחים וקרמיקה, בעל תכונות חוזק והדבקה משופרות, תו תקן ישראלי ועמידות רבה לאורך זמן

תכונות המוצר

- תו תקן ישראלי 1920/1
- מיוצר במפעלים ייעודיים ונקיים
- ניתן ליישום במשך 48 שעות מרגע הגעתו לאתר
- קל ונוח ליישום, בעל גמישות משופרת, הידבקות מצוינת לתשתית, פחת נמוך וחוזק מכני
- תערובת מוכנה לשימוש, המכילה את כל המרכיבים: צמנט, חולות מנופים, מבחר פולימרים, חומרי השהייה, סיבי ניילון ומים
- מתאים ליישום ממזכן או ידני, על-פי דרישות הלקוח
- האיטום בלתי חדיר למים

שימושים

- טיח המתאים ליישום על גבי שכבת רדיטיט הרבצה
- מתאים לשימוש במבני מגורים, תעשייה ומשרדים
- מתאים להדבקת אריחים וקרמיקה שגודלם אינו עולה על 0.18 מ"ר או אריחים הזקוקים למיגון מכני בהדבקה, על-פי הנחיות הקונסטרוקטור

דגשים ליישום

- התאמה מרבית לכל סוגי היישום
- לתכנן מראש את השטחים המיועדים לטיח
- להרטיב היטב במים את התשתית יום לפני ביצוע השכבה המיידית
- להתחיל את תהליך האשפורה לא יאוחר מ-12 שעות לאחר גמר יישום
- להרטיב את הקיר במשך 3 ימים, 3 פעמים ביום
- ליישם שכבה של רדיטיט הרבצה בעובי של 4-7 מ"מ
- ליישם את שכבת רדיטיט חיפויים קשיחים כשכבה מיידית בעובי של עד 30 מ"מ, על-פי הנחיות התקן הישראלי 1920/2

נתונים טכניים

- צמצום סדיקה פלסטית
- תכונות חוזק והדבקה משופרות
- עמידות רבה לאורך זמן
- סיבי ניילון פולימריים ותוספים ייחודיים לקבלת מרקם חלק ואיכותי
- חוזק בכפיפה לאחר 35 יום: 1.2 מגפ"ס
- חוזק בלחיצה לאחר 35 יום: 5 מגפ"ס
- בגמר חיפוי אריח/אבן, חוזק הידבקות על רדיטיט הרבצה לאחר 35 יום: 0.75 מגפ"ס (בהתאם לגודל אריח)
- מקדם ספיגות נימית לאחר 35 יום - ≥ 1.0 ק"ג למ"ר לשעה 1/2
- התנגדות למעבר אדי מים - ≥ 2.0 מ'
- הצטמקות חופשית - ≥ 0.5 מ"מ למטר
- הצטמקות מרוסנת ללא סדקים בטבעת
- כמות מינימלית לאספקה: 2 מ"ק