

BL 510

בטון עם יכולת זרימה, מתקבל בדרגת שירוע של כ-500 מ"מ
וגודל אגרגאט מירבי של 10 מ"מ

BETONAL

<p>מתאים לאלמנטים עם צפיפות זיון גבוהה במיוחד, לאלמנטים בעלי צורות גיאומטריות מורכבות, ואלמנטים בעלי נגישות נמוכה, המתאימים לזרימה קלה של הבטון</p>		שימושים
<ul style="list-style-type: none"> • כושר הידוק משופר של הבטון • זרימה קלה של הבטון • מתאים לצפיפות ברזל זיון גבוהה המצריכה ריטוט קל • גימור משופר לאלמנט • אטימות משופרת למים באלמנט 		יתרונות המוצר
<ul style="list-style-type: none"> • לוודא איטום וחיזוק התבניות בהתאם לדרישות מפרט הביצוע • מחייב ריטוט קל לקבלת בטון צפוף 		דגשים ליישום
ב-30 עד ב-60	דרגת חוזק בלחיצה	תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה)
2-11	דרגת חשיפה*	
490-620 (מ"מ) F4 - F5	שירוע במ"מ	
10 מ"מ	גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ)	

* המוצר מסופק בדרגת חשיפה 2-4 כבסיס
* בהתאם לת"י 118