

# חיפוי חוץ הרבצה

## רדיטיט הרבצה

טיח צמנטי חדשני ומתקדם בעל תכונות חוזק והדבקה משופרות, תו תקן ישראלי ועמידות רבה לאורך זמן

**צמנטיט הרבצה**  
טיח צמנטי מעובב

<ul style="list-style-type: none"> <li>ניתן ליישום במשך 48 שעות מרגע הגעתו לאתר</li> <li>קל ונוח לשימוש, בעל גמישות משופרת, הידבקות מצוינת לתשתית, פחת נמוך וחוזק מכני</li> <li>מתאים ליישום ממוכן או ידני, על-פי דרישות הלקוח</li> <li>תערובת מוכנה ליישום ממוכן או ידני, על-פי דרישות הלקוח</li> <li>התערובת מכילה את כל המרכיבים: צמנט, חולות מנופים, חומרי השהייה, סיבי ניילון ומים</li> </ul>	<p><b>תכונות המוצר</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>טיח המתאים ליישום על בטון, בלוק בטון, בלוק איטונג, בלוק פומיס</li> <li>מתאים לשימוש במבני מגורים, תעשייה ומשרדים</li> </ul>	<p><b>שימושים</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>לנקות את התשתית מלכלוך, שומנים, חלקים רופפים, שאריות בנייה ואבק</li> <li>להסיר מסמרים, חוטי קשירה וכדומה</li> <li>לתקן/לסתום חורים ופגמים (אינסטלציה וחשמל)</li> <li>להרטיב היטב את הקיר במים לפני היישום</li> <li>להתחיל את תהליך האשפורה לא יאוחר מ-12 שעות לאחר גמר היישום</li> <li>להרטיב את הקיר במשך 3 ימים, 3 פעמים ביום</li> <li>ליישם שכבת הרבצה בעובי של 4-7 מ"מ</li> <li>ליישם את השכבה על-פי הנחיות התקן הישראלי 1920/2</li> </ul>	<p><b>דגשים ליישום</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>חוזק בכפיפה לאחר 35 יום - 1.5 מגפ"ס</li> <li>חוזק בלחיצה לאחר 35 יום - 8 מגפ"ס</li> <li>חוזק הידבקות לאחר 35 יום - 0.75 מגפ"ס</li> <li>מקדם ספיגות נימית לאחר 35 יום - <math>\geq 1.0</math> ק"ג למ"ר לשעה 1/2</li> <li>התנגדות למעבר אדי מים - <math>\geq 2.0</math> מ'</li> <li>הצטמקות חופשית - <math>\geq 0.5</math> מ"מ למטר</li> <li>הצטמקות מרוסנת - ללא סדקים בטבעת</li> <li>כמות מינימלית לאספקה: 2 מ"ק</li> </ul>	<p><b>נתונים טכניים</b></p>

צמנטיט	רדיטיט 	דגשים
-	✓	תו ירוק
התאמה לתקן	✓	תקן
✓	✓	התאמה לכל סוגי היישום
בהתאמה לדרישת לקוח	✓	ריסון סדיקה פלסטית
משולב עם מפעל בטון	✓	מפעל ייעודי לטיח
ארצית	אשדוד, מודיעים, חיפה	פריסת מפעלים
-	✓	חומרי גלם מנופים

