

חיפוי חוץ

חיפויים קשיחים

רדיטיט לחיפויים קשיחים

טיח צמנטי מעוכב, חדשני ומתקדם, המשמש כתשתית להדבקת אריחים וקרמיקה, בעל תכונות חוזק והדבקה משופרות, תו תקן ישראלי ועמידות רבה לאורך זמן

<ul style="list-style-type: none"> • תו תקן ישראלי 1920/1 • מיוצר במפעלים ייעודיים ונקיים • ניתן ליישום במשך 48 שעות מרגע הגעתו לאתר • קל ונוח ליישום, בעל גמישות משופרת, הידבקות מצוינת לתשתית, פחת נמוך וחוזק מכני • תערובת מוכנה לשימוש, המכילה את כל המרכיבים: צמנט, חולות מנופים, חומרי השהייה, סיבי ניילון ומים • מתאים ליישום ממוכן או ידני, על-פי דרישות הלקוח • האיטום בלתי חדיר למים 	<p>תכונות המוצר</p>
<ul style="list-style-type: none"> • טיח המתאים ליישום על גבי שכבת רדיטיט הרבצה • מתאים לשימוש במבני מגורים, תעשייה ומשרדים • מתאים להדבקות אריחים וקרמיקה שגודלם אינו עולה על 0.18 מ"ר או אריחים הזקוקים למיגון מכני בהדבקה, על-פי הנחיות הקונסטרוקטור 	<p>שימושים</p>
<ul style="list-style-type: none"> • התאמה מרבית לכל סוגי היישום • לתכנן מראש את השטחים המיועדים לטיוח • להרטיב היטב במים את התשתית יום לפני ביצוע השכבה המישרת • להתחיל את תהליך האשפורה לא יאוחר מ-12 שעות לאחר גמר יישום • להרטיב את הקיר במשך 3 ימים, 3 פעמים ביום • ליישם שכבה של רדיטיט הרבצה בעובי של 4-7 מ"מ • ליישם את שכבת רדיטיט חיפויים קשיחים כשכבה מישרת בעובי של עד 30 מ"מ, על-פי הנחיות התקן הישראלי 1920/2 	<p>דגשים ליישום</p>
<ul style="list-style-type: none"> • צמצום סדיקה פלסטית • תכונות חוזק והדבקה משופרות • עמידות רבה לאורך זמן • סיבי ניילון ותוספים ייחודיים לקבלת מרקם חלק ואיכותי • חוזק בכפיפה לאחר 35 יום: 1.2 מגפ"ס • חוזק בלחיצה לאחר 35 יום: 5 מגפ"ס • בגמר חיפוי אריח/אבן, חוזק הידבקות על רדיטיט הרבצה לאחר 35 יום: 0.75 מגפ"ס (בהתאם לגודל אריח) • מקדם ספיגות נימית לאחר 35 יום - ≥ 1.0 ק"ג למ"ר לשעה 1/2 • התנגדות למעבר אדי מים - ≥ 2.0 מ' • הצטמקות חופשית - ≥ 0.5 מ"מ למטר • הצטמקות מרוסנת ללא סדקים בטבעת • כמות מינימלית לאספקה: 2 מ"ק 	<p>נתונים טכניים</p>



תו ירוק

