

WR NANO

תוסף לריפוי עצמי ושיפור אטימות

WATER CONTROL

<ul style="list-style-type: none"> • מאגרי מים • בריכות שחייה • מכוני טיהור שפכים • מרתפים • חניונים תת קרקעיים • יסודות/רפסודות • עבודות מנהור • אלמנטים תת קרקעיים נוספים בהתאם לדרישת המתכנן 	<p>שימושים</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • בטון המכיל תוסף קריסטלי המיועד לריפוי עצמי של הבטון לסגירת סדקים ברוחב עד 0.4 מ"מ • הגנה נוספת לברזל הזיון מפני קורוזיה המשפרת את קיים האלמנט הנוצק • מעניק אטימות משופרת לאלמנט • קיימות משופרת • הפרשת מים מינימלית (*) • כושר הידוק משופר לבטון (*) • מתאים לאלמנטים בעלי צפיפות ברזל זיון גבוהה (*) • מעניק גימור משופר לאלמנט (*) 	<p>יתרונות המוצר</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • לשמור על ברזל הזיון במרחק המתאים מהטפסות באופן שיאפשר מעברי זרימה חופשיים לבטון בתוך האלמנט • לוודא איטום קפדני של הטפסות • להקפיד על חיזוק מוגבר של הטפסות • בעת יציקת קירות יש להקפיד על הורדת צינור המשאבה עד לתחתית האלמנט (אין לצקת מגובה) • ביצוע ריטוט בכל שלבי היציקה (בהתאם לרמת הסומך או השרוע של המוצר) • ביצוע אשפרה בהתאם לת"י והנחית המתכנן 	<p>דגשים ליישום</p>	
<p>ב-30 עד ב-60</p>	<p>דרגת חוזק בלחיצה</p>	<p>תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה)</p>
<p>1-11</p>	<p>דרגת חשיפה (**)</p>	
<p>F2 - F6 SF1 - SF3</p>	<p>שירוע במ"מ</p>	
<p>מ"מ S5-S8</p>	<p>סומך במ"מ</p>	
<p>מ"מ 10/19/25</p>	<p>גודל אגרגט מירבי (נפה במ"מ)</p>	

(*) מתייחס למקרים בהם המוצר מסופק בשרוע
 (***) המוצר מסופק בדרגת חשיפה 2-4 כבסיס בעת אספקתו בשרוע
 בהתאם לת"י 118

